



TRILLINGDEMPERS & STOOTRUBBERS

ANTI-TRILMATTEN



Artikelcode		Treksterkte (Kg/m2)	Testmethode	Terugveerbaarheid	Samendrukbaarheid (%)	Rek bij breuk (%)	Maximale druk (kg/cm2)	Materiaal	Lengte (mm)	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
26RKRO0000007	Zonder kurk	15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	450	70+/-10		Trillingsisolatie - Waterbestendig	9.5	450	
26RKRO0000004		15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	102	70+/-10	Met kurk	Trillingsisolatie - Waterbestendig	22	102	26RKRO0000004
26RKRO0000005		15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	152	70+/-10	Met kurk	Trillingsisolatie - Waterbestendig	22	152	26RKRO0000005
26RKRO0000006		15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	304	70+/-10	Met kurk	Trillingsisolatie - Waterbestendig	22	304	26RKRO0000006
26RKRO0000001		15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	450	70+/-10	Met kurk	Trillingsisolatie - Waterbestendig	22	450	26RKRO0000001
26RKRO0000002		15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	50	70+/-10	Met kurk	Trillingsisolatie - Waterbestendig	22	50	26RKRO0000002
26RKRO0000003		15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	76	70+/-10	Met kurk	Trillingsisolatie - Waterbestendig	22	76	26RKRO0000003
26ATV4		5 Mpa	DIN53508 + DIN53504			300	5	Neopreen	1000	90	Zonder kurk	Waterbestendig	10	1000	26ATV4
26ATV2		5 Mpa	DIN53508 + DIN53504			300	5	Neopreen	1000	90	Zonder kurk	Waterbestendig	8	1000	26ATV2
26NEO00000001		15.5	IS4553 deel 2	min 80	15-25		3.52	Neopreen en kurk	450	70+/-10	Zonder kurk	Trillingsisolatie - Waterbestendig	9.5	450	26NEO00000001
26ATV3		5 Mpa	DIN53508 + DIN53504			300	5	Neopreen	500	90	Zonder kurk	Waterbestendig	10	500	26ATV3
26ATV1		5 Mpa	DIN53508 + DIN53504			300	5	Neopreen	500	90	Zonder kurk	Waterbestendig	8	500	26ATV1