

PLAATRUBBER
Natuurrubber

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000004D	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Standaard	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	4	230000004D
230000005E	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Standaard	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	5	230000005E
230000006D	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Standaard	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	6	230000006D

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000008F	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	5	1400	450	Zwart	zwart	60	Standaard	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	8	230000008F
2300000015	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	15	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	1.5	2300000015
230000001	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	20	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	1	230000001
230000010B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	10	230000010B
230000010C	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	10	230000010C
230000012	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	12	230000012
230000015	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	15	230000015

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000002A	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	2	230000002A
230000020	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	20	230000020
230000003	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1200	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	3	230000003
230000003B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	3	230000003B
230000004B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	4	230000004B
230000005C	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	5	230000005C
230000006A	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	6	230000006A
230000008B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	8	230000008B

Nijverheidsstraat 138020 Oostkamp (Belgium) Tel : +32 50 82 43 06 Fax : +32 50 82 70 07

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000008C	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Beige	beige	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig	8	230000008C
230000015A	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	15	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	1.5	230000015A
230000010D	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	10	230000010D
230000002B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	2	230000002B
230000003C	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	3	230000003C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000004A	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	4	230000004A
230000005D	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	5	230000005D
230000006B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	6	230000006B
230000008D	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Grijs	grijs	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	8	230000008D

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
2300000015B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	15	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	1.5	2300000015B
230000001B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	20	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	1	230000001B
230000010A	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	10	230000010A
230000015B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	15	230000015B

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000002C	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	2	230000002C
230000020B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	20	230000020B
230000003D	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	3	230000003D
230000004C	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	4	230000004C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000005B	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	5	230000005B
230000006C	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	6	230000006C
230000008E	Beide zijden glad	15	-25°C tot +70°C	1.1	5	1400	600	Rood	rood	45	Standaard	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	8	230000008E
230000010E	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	5	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	10	230000010E
230000002D	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	10	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	2	230000002D

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000003E	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	10	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	3	230000003E
230000030	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	5	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	30	230000030
230000004E	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	10	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	4	230000004E
230000005F	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	10	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	5	230000005F
230000006E	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	10	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	6	230000006E
230000008G	Eén zijde glad, één zijde doekafdruk	24	-40°C tot +70°C	0.98	5	1400	810	Rood	rood	38	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	8	230000008G

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000010G	Beide zijden glad	16.5	-30°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Zwart	zwart	40	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	10	230000010G
230000015D	Beide zijden glad	16.5	-30°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Zwart	zwart	40	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	15	230000015D
230000020D	Beide zijden glad	16.5	-30°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Zwart	zwart	40	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	20	230000020D
230000004F	Beide zijden glad	16.5	-30°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Zwart	zwart	40	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	4	230000004F

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000006F	Beide zijden glad	16.5	-30°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Zwart	zwart	40	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	6	230000006F
230000008I	Beide zijden glad	16.5	-30°C tot +70°C	1.1	10	1400	600	Zwart	zwart	40	Uitstekende Kwaliteit	een zacht en elastisch rubber - uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	8	230000008I
230000010F	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Uitstekende Kwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	10	230000010F
230000015C	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Uitstekende Kwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	15	230000015C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000020C	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Uitstekende Kwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	20	230000020C
230000025	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Uitstekende Kwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	25	230000025
230000003F	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Uitstekende Kwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	3	230000003F
230000030A	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Uitstekende Kwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	30	230000030A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
230000008H	Beide zijden glad	11.5	-25°C tot +70°C	1.2	10	1400	450	Zwart	zwart	60	Uitstekende Kwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig - uitstekend voor pakkingen - antivibratie - straalcabines/gordijnen	8	230000008H
230000008K	Eén zijde glad, één zijde ruit	15	-30°C tot +70°C	1.1	10	2000	500	Blauw	blauw	55	Voedingskwaliteit	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	8	230000008K
230000010H	Eén zijde glad, één zijde ruit	11.5	-30°C tot +70°C	1.17	10	2000	450	Zwart	zwart	60	Voor aandrijving transportband	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	10	230000010H
2300000066	Eén zijde glad, één zijde ruit	11.5	-30°C tot +70°C	1.17	10	2000	450	Zwart	zwart	60	Voor aandrijving transportband	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	6.6	2300000066
230000008J	Eén zijde glad, één zijde ruit	11.5	-30°C tot +70°C	1.17	10	2000	450	Zwart	zwart	60	Voor aandrijving transportband	uitstekende mechanische eigenschappen - zeer slijtvast - niet weersbestendig	8	230000008J